


TONALITY® Sonnen- und Sichtschutz



**Werkstoff:** Ton nach Keralisverfahren gefertigt, bei ca. 1200°C gebrannt

**Beschichtung:** Natur

**Dicken:** Lamelle: 50 und 60 mm; Baguette: 65 mm; Quadrat: 40, 50 und 70 mm

**Formate:** Lamelle: 260 x 442 mm; 150 x 442 mm  
 Baguette: 150 x 442 mm  
 Quadrat: 40 x 442 mm, 50 x 442 mm, 70 x 442 mm

**Farben:** 2 verschiedene Farben

**Baustoffklasse:** nicht brennbar, A1-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

**Befestigung:** die Konstruktion und die Befestigungsmittel sind bauseits zu wählen

**Anwendung:** Sonnen- und Sichtschutz im Außenbereich längs und quer

Referenzobjekte



TONALITY® Sonnen- und Sichtschutz



TONALITY® Sonnen- und Sichtschutz



TONALITY® Sonnen- und Sichtschutz

Herstellverfahren

Wanit Fulgurit TONALITY® Fassadenziegel von Creaton werden in hochmodernen Fertigungsanlagen im Vakuum-Extrusionsverfahren produziert, getrocknet und gebrannt. Bei dem patentierten Keralis-Verfahren wird der Rohstoff Ton getrocknet, zu feinstem Tonmehl verarbeitet und in fein ab-


gestuften Mischverhältnissen komplett durchgefärbt. Im Anschluss werden die Produkte bei ca. 1.200° C gebrannt. Durch die hochwertigen Rohstoffe und die hohe Brenntemperatur stellt sich beim Brennen ein Sinterungsprozess ein. Dieser bewirkt die Dichtigkeit und

die glatte Oberfläche. Die Produktion der TONALITY® Fassadenziegel in den Werken des Herstellers Creaton erfolgt nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14000.

Farben



ziegelrot



mangan

Die gezeigten Farben können von den Originalfarben geringfügig abweichen.

Weitere Informationen unter: [www.wanit-fulgurit.de/de/deutschland/downloads.html](http://www.wanit-fulgurit.de/de/deutschland/downloads.html)